



Gyűrűméret

d_2	$d_4 \text{ max}$	s	a	csom.egys.	kg/1000
1,2	3,25	0,30	1,01	10.000	0,007
1,5	4,25	0,40	1,28	10.000	0,019
1,9	4,80	0,50	1,61	10.000	0,040
2,3	6,36	0,60	1,94	5.000	0,060
3,2	7,30	0,60	2,70	4.500	0,075
4,0	9,30	0,70	3,34	3.000	0,158
5,0	11,30	0,70	4,11	2.000	0,215
6,0	12,30	0,70	5,26	4.000	0,230
7,0	14,30	0,90	5,84	3.000	0,416
8,0	16,30	1,00	6,52	3.000	0,613
9,0	18,80	1,10	7,36	2.000	0,905
10,0	20,40	1,20	8,32	2.000	1,140
12,0	23,40	1,30	10,45	1.500	1,770
15,0	29,40	1,50	12,61	750	3,370
19,0	37,60	1,75	15,92	350	6,420
24,0	44,60	2,00	21,88	250	8,150
30,0	52,60	2,50	25,80	100	12,500

felületvédelem a gyártó választása szerint:

- foszfátálva és olajozva
- barnítva és olajozva

különleges kivitelben is ajánlatkérés alapján:

- horganyozott
- cink-bronz

anyag:

rugóacél
nemesacél

C75-DIN 17222 – UNI 7064

keménység:

HRC: 46- 54